



CARACTERISTICAS:	Absorbente ignífugo a base de partículas de madera.
INFORME DE IGNIFUGACIÓN:	N°CNPP PE 15 10018-1
INFORMACION SOBRE LA RED DE CARRETERAS:	NFP 98-190
NATURALEZA Y ORIGEN:	Madera de coníferas sin tratar. Bosques gestionados de manera sostenible.
PROCESO:	Secado a alta temperatura, desempolvado y tamizado.
TRATAMIENTO:	Baño de sal ignífuga; para ignifugación hasta el corazón de la madera, colorante Alimentario, secado y embolsado.
DENSIDAD NO VIBRADA:	0.15 a 0.17
HUMEDAD:	9 a 15%
PASO EN MICRONES:	950µ a 1400µ
PH EXTRACTO ACUOSO:	5-5.6
CENIZA A 800°C	0.5%
PODER ABSORBENTE:	Agua 559% Aceite 457%
ACONDICIONAMIENTO:	Saco de 7kg de 40 litros de absorción. Saco de 10 kg de 60 litros de absorción.
APLICACIONES PARA LA INDUSTRIA Y RED DE CARRETERAS:	Absorbente para hidrocarburos, aceite, agua, etc.

